

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2023/07/13

試驗報告編號：(112) 11207048

報告發行日期：2023/07/20

試驗執行期間：2023/07/14 ~ 2023/07/20

申請者：盈泰被服廠

地址：臺北市大同區民族西路 268 號

製造者：

試驗樣品名稱：臺北市立蘭雅國民中學112學年度男女夏冬制服上衣

本報告以正本為主，變造者依法究究

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 2

122307493560-A02

試驗項目	結果	方法及條件
樣品敘述：	短袖上衣。	
成分試驗	T：40.1 % C：59.9 %	CNS 2339-2 L3050-2:102, 6 溶解法
紗支試驗	經紗：43.8 / 1 緯紗：45.1 / 1	CNS 12915 L3233:99, 6.8.1
密度試驗	經紗：120.0 根/吋 緯紗：82.0 根/吋	CNS 12915 L3233:99, 6.6 (取3次平均值)
織物尺度變化試驗	經向：0.0 % 緯向：0.0 %	CNS 8038 L3138:102, 8.1.1 A法篩乾
染色堅牢度試驗 耐洗	變褪色：4-5 級 染污： 棉：4-5 級 聚酯纖維：4-5 級	CNS 1494 L3027:88 A-1法,2號多種纖維布
游離甲醛含量試驗	未檢出。	CNS 15290 L1036:108, 5.1 CNS 15580-1 L3271-1:101

~ 以下空白 ~

報告簽署人

報告簽署人
胡景灝

2023/07/20

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2023/07/13

試驗報告編號：(112) 11207048

報告發行日期：2023/07/20

試驗執行期間：2023/07/14 ~ 2023/07/20

申請者：盈泰被服廠

頁次／總頁碼：2 / 2

122307493560-A02

樣品照片



注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2023/07/13 試驗報告編號：(112) 11207049
報告發行日期：2023/07/20 試驗執行期間：2023/07/14 ~ 2023/07/20
申請者：盈泰被服廠
地址：臺北市大同區民族西路 268 號
製造者：
試驗樣品名稱：臺北市立蘭雅國民中學 112 學年度男女冬制服長褲 本報告以正本為主，變造者依法究究
數量(件)：1 頁次/總頁碼：1 / 2 122307516560-A02

試驗項目	結果	方法及條件
樣品敘述：	長褲。	
成分試驗	T：64.2 % R：35.8 %	CNS 2339-2 L3050-2:102, 6 溶解法
紗支試驗	經紗：33.3 / 2 緯紗：33.1 / 2	CNS 12915 L3233:99, 6.8.1
密度試驗	經紗：85.7 根/吋 緯紗：68.0 根/吋	CNS 12915 L3233:99, 6.6 (取3次平均值)
織物尺度變化試驗	經向：-0.5 % 緯向：-0.2 %	CNS 8038 L3138:102, 8.1.1 A法篩乾
染色堅牢度試驗 耐洗	變褪色：4-5 級 染污： 聚酯纖維：4-5 級 嫘縈：4-5 級	CNS 1494 L3027:88 A-1法,3號多種纖維布
游離甲醛含量試驗	未檢出。	CNS 15290 L1036:108, 5.1 CNS 15580-1 L3271-1:101

報告簽署人

~ 以下空白 ~

2023/07/20

報告簽署人
胡景灝

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2023/07/13

試驗報告編號：(112) 11207049

報告發行日期：2023/07/20

試驗執行期間：2023/07/14 ~ 2023/07/20

申請者：盈泰被服廠

頁次／總頁碼：2 / 2

122307516560-A02

樣品照片



注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路11號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2023/07/13

試驗報告編號：(112) 11207050

報告發行日期：2023/07/20

試驗執行期間：2023/07/14 ~ 2023/07/20

申請者：盈泰被服廠

地址：臺北市大同區民族西路268號

製造者：

試驗樣品名稱：如備註

本報告以正本為主，變造者依法究辦

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 3

122309909560-A02

試驗項目	結果	方法及條件
樣品敘述：	短褲。	
成分試驗	T：66.6 % R：33.4 %	CNS 2339-2 L3050-2:102, 6 溶解法
紗支試驗	經紗：33.2 / 2 緯紗：33.4 / 2	CNS 12915 L3233:99, 6.8.1
密度試驗	經紗：74.0 根/吋 緯紗：52.0 根/吋	CNS 12915 L3233:99, 6.6 (取3次平均值)
織物尺度變化試驗	經向：-0.2 % 緯向：0.0 %	CNS 8038 L3138:102, 8.1.1 A法篩乾
染色堅牢度試驗 耐洗	變褪色：4-5 級 染污： 聚脂纖維：4-5 級 嫘縈：4-5 級	CNS 1494 L3027:88 A-1法,3號多種纖維布
游離甲醛含量試驗	20 mg/kg	CNS 15290 L1036:108, 5.1 CNS 15580-1 L3271-1:101

報告簽署人

報告簽署人
胡景灝

2023/07/20

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2023/07/13

試驗報告編號：(112) 11207050

報告發行日期：2023/07/20

試驗執行期間：2023/07/14 ~ 2023/07/20

申請者：盈泰被服廠

頁次／總頁碼：2 / 3

122309909560-A02

試驗項目	結果	方法及條件
備註：	試驗樣品名稱： 臺北市立蘭雅國民中學112學年度-夏季制服 男短褲、女褲裙、蝴蝶結。	

～ 以下空白 ～

FRT

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2023/07/13

試驗報告編號：(112) 11207050

報告發行日期：2023/07/20

試驗執行期間：2023/07/14 ~ 2023/07/20

申請者：盈泰被服廠

頁次／總頁碼：3 / 3

122309909560-A02

樣品照片



注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。